



植物由来／環境適合性 高機能エンジニアリングプラスチック DURABIO™

バイオ



詳しくはこちら

DURABIO™ は光学特性に優れ、
耐久性や表面特性等の高い機能を有した、ガラス代替となり得る
植物由来のポリカーボネート系樹脂です



耐候性(無黄変) DURABIO™ ポリカーボネート	耐擦傷性 荷重増加型表面スクラッチ試験 DURABIO™ 耐傷つき荷重 43N アクリル 3N で傷つき	細菌の低付着性 撥菌性水拭きにより菌の付着を大幅抑制 黄色ブドウ球菌付着性 DURABIO™ ポリカーボネート ポリエチレン
低複屈折 DURABIO™ ポリカーボネート	耐アミン性 初期 24hr 48hr 144hr DURABIO™ 変化無し ポリカーボネート ベタツキあり	耐日焼け止めクリーム性 DURABIO™ ポリカーボネート

