

物性表

オレフィン系接着性樹脂 モディック™

項目	測定方法	単位	H503
MFR(190℃、21.2N)	ISO 1133 参考	g/10min	1.5
密度	ISO 1183 参考	g/cm ³	0.93
融解ピーク温度	三菱ケミカル法 (DSC)	℃	128
ビカット軟化点	ISO 306 参考	℃	105
引張降伏応力	ISO 527-1A 参考 500mm/min	MPa	15
引張破断伸び		%	>550
ベースポリマー	-	-	HDPE
推奨成形方法	-	-	ボトル
●上記数値は代表値であり、保証値ではありません。 ●上記表の数値は予告無く、変更することが御座います。 ●使用用途に対する品質適性・安全性・適法性については、貴社にてご評価・ご判断をお願いします。 ●事前の書面による承諾無く、同データと情報の転載を禁じます。 Issued: June.2021.			