

P908

1. 物性表

| 項目 | 測定方法 | 単位 | 代表値 |
|---------------------|-----------------|-------------------|------|
| MFR (180°C, 21.2 N) | JIS K7210 参考 | g/10min. | 45 |
| 密度 | JIS K7112 参考 | g/cm ³ | 0.91 |
| 融点(DSCピーク温度) | MCC法 | °C | 155 |
| ビカット軟化点 | JIS K7206 参考 | °C | 148 |
| 引張降伏応力 | JIS K7161 参考 | MPa | - |
| 引張破断伸び | JIS K7161 参考 | % | - |

- * 上記数値は代表値であり、保証値ではありません。
- * 上記数値は予告無く、変更することがございます。
- * 使用用途に対する品質適性・安全性・適法性については、貴社にてご評価・ご判断をお願いします。
- * 事前の書面による承諾無く、同データと情報の転載を禁じます。