

## 物性表

### 難燃性樹脂コンパウンド オレフィスタ<sup>TM</sup>

項目	測定方法	単位	QU1521B	
比重	JIS K 7112 参考	-	1.36	
硬度 Duro A、D	JIS K 6253-3 参考	-	A 81	
酸素指数	JIS K 7201 参考	-	26	
引張強度 (TS)	JIS K 6723 参考	MPa	9	
引張伸び (E)	JIS K 6723 参考	%	540	
100%モジュラス	JIS K 6723 参考	MPa	5	
加熱変形		MPa	90°C×96h	
	強度残率	JIS K 6723 参考	%	105
	伸び残率	JIS K 6723 参考	%	94
加熱変形 (75°C)	JIS K 6723 参考	%	4	
固有体積低効率 (30°C)	JIS K 6723 参考	Ω・cm	1×10 <sup>15</sup>	
脆化温度	JIS K 6723 参考	°C	< -50	

- 上記数値は代表値であり、保証値ではありません。
- 上記表の数値は予告無く、変更することが御座います。
- 使用用途に対する品質適性・安全性・適法性については、貴社にてご評価・ご判断をお願いします。
- 本製品の包装袋、納入仕様書、SDS等に於ける製品名称は、「オレフィスタ<sup>TM</sup>」となります。
- 事前の書面による承諾無く、同データと情報の転載を禁じます。