

## 物性表

### 難燃性樹脂コンパウンド オレフィスタ™

項目	測定方法	単位	QU2554	
比重	JIS K 7112 参考	-	1.32	
硬度 Duro A、D	JIS K 6253-3 参考	-	A 95	
酸素指数	JIS K 7201 参考	-	24	
引張強度 (TS)	JIS K 6723 参考	MPa	11	
引張伸び (E)	JIS K 6723 参考	%	500	
100%モジュラス	JIS K 6723 参考	MPa	8	
加熱変形		MPa	90°C×96h	
	強度残率	JIS K 6723 参考	%	100
	伸び残率	JIS K 6723 参考	%	90
加熱変形 (75°C)	JIS K 6723 参考	%	0	
固有体積低効率 (30°C)	JIS K 6723 参考	Ω・cm	1×10 <sup>14</sup>	
脆化温度	JIS K 6723 参考	°C	< -60	

● 上記数値は代表値であり、保証値ではありません。  
 ● 上記表の数値は予告無く、変更することが御座います。  
 ● 使用用途に対する品質適性・安全性・適法性については、貴社にてご評価・ご判断をお願いします。  
 ● 本製品の包装袋、納入仕様書、SDS等に於ける製品名称は、「オレフィスタ™」となります。  
 ● 事前の書面による承諾無く、同データと情報の転載を禁じます。

Issued: September.2022