

物性表

難燃性樹脂コンパウンド オレフィスタTM

項目	測定方法	単位	QX0390C
比重	JIS K 7112 参考	-	1.24
硬度 Duro A、D	JIS K 6253-3 参考	-	D 40
酸素指数	JIS K 7201 参考	-	23
引張強度 (TS)	JIS K 6723 参考	MPa	13
引張伸び (E)	JIS K 6723 参考	%	450
100%モジュラス	JIS K 6723 参考	MPa	8
加熱変形			180℃×240h
	強度残率	JIS K 6723 参考	% 92
	伸び残率	JIS K 6723 参考	% 68
加熱変形	JIS K 6723 参考	%	9 (120℃)
固有体積低効率 (30℃)	JIS K 6723 参考	Ω・cm	1×10 ¹⁴
脆化温度	JIS K 6723 参考	℃	< -60
● 上記数値は代表値であり、保証値ではありません。 ● 上記表の数値は予告無く、変更することが御座います。 ● 使用用途に対する品質適性・安全性・適法性については、貴社にてご評価・ご判断をお願いします。 ● 本製品の包装袋、納入仕様書、SDS等に於ける製品名称は、「オレフィスタ TM 」となります。 ● 事前の書面による承諾無く、同データと情報の転載を禁じます。			
Issued: September.2022			