

物性表

ポリエステル系熱可塑性エラストマー テファブロック™ TPC

項目	測定方法	単位	A1606C
密度	ISO 1183	g/cm ³	1
MFR (230℃、21.2N)	ISO1133	g/10min	4
デュロ硬度A (15秒後)	ISO7619-1	-	68
切断時引張応力	ISO 37 1A 試験片, 試験速度500mm/min	MPa	7
切断時伸び		%	880
<ul style="list-style-type: none"> ●上記数値は代表値であり、保証値ではありません。 ●上記表の数値は予告無く、変更することが御座います。 ●使用用途に対する品質適性・安全性・適法性については、貴社にてご評価・ご判断をお願いします。 ●本製品の包装袋、納入仕様書、SDS等に於ける製品名称は、「テファブロック™」となります。 ●TPCとはポリエステル系エラストマー成分を含有する混合物を指します。 ●事前の書面による承諾無く、同データと情報の転載を禁じます。 			

Issued: November.2020.