

物性表

ポリエステル系熱可塑性エラストマー テファブロック™ TPC

項目	測定方法	単位	B1902N
密度	ISO 1183 参考	g/cm ³	1.12
MFR (230℃、21.2N)	ISO1133 参考	g/10min.	17
デュロ硬度D (15秒後)	ISO 868 参考	ı	33
曲げ弾性率	ISO178 参考	MPa	53
耐摩耗性	三菱ケミカル法 金巾3号,500g * 5000回	g	0.027

- ●上記数値は代表値であり、保証値ではありません。
- ●上記表の数値は予告無く、変更することが御座います。
- ●使用用途に対する品質適性・安全性・適法性については、貴社にてご評価・ご判断お願いします。
- ●本製品の包装袋、納入仕様書、SDS等に於ける製品名称は、「テファブロック™」となります。
- ●TPCとはポリエステル系エラストマー成分を含有する混合物を指します。
- ●事前の書面による承諾無く、同データと情報の転載を禁じます。

Issued: November.2020.