

## 物性表

### スチレン系熱可塑性エラストマー テファブロック™ TPS

項目	測定方法	単位	QE168AT
密度	ISO 1183 参考	g/cm <sup>3</sup>	0.92
MFR (230℃、21.2N)	ISO1133 参考	g/10min	55
デュロ硬度A(15秒後)	ISO 7619-1 参考	—	83
切断時引張応力	ISO 37 参考 1A 試験片, 試験速度 500mm/min	MPa	9
切断時伸び		%	560
特徴	—	—	さらさら感重視

● 上記数値は代表値であり、保証値ではありません。  
 ● 上記表の数値は予告無く、変更することが御座います。  
 ● 使用用途に対する品質適性・安全性・適法性については、貴社にてご評価・ご判断をお願いします。  
 ● 本製品の包装袋、納入仕様書、SDS等に於ける製品名称は、「テファブロック™」となります。  
 ● TPSとはスチレン系エラストマー成分を含有する混合物を指します。  
 ● 事前の書面による承諾無く、同データと情報の転載を禁じます。

Issued: April.2021.