

物性表

オレフィン系熱可塑性エラストマー トレックスプレーン™

項目	測定方法	単位	QT70SK
密度	ISO 1183 参考	g/cm ³	0.91
MFR(230℃、49N)	ISO 1133 参考	g/10min.	4
デュロ硬度A(15秒後)	ISO 7619-1 参考	—	65
切断時引張応力	ISO 37 参考 1A 試験片, 試験速度 500mm/min	MPa	6
切断時伸び		%	630
圧縮永久歪み (70℃, 22hr)	ISO 815 参考*	%	54
植毛接着グレード	—	—	◎
色	—	—	黒

● 上記数値は代表値であり、保証値ではありません。
● 上記表の数値は予告無く、変更することが御座います。
● 使用用途に対する品質適性・安全性・適法性については、貴社にてご評価・ご判断をお願いします。
● 本製品の包装袋、納入仕様書、SDS等に於ける製品名称は、「トレックスプレーン™」となります。
● 事前の書面による承諾無く、同データと情報の転載を禁じます。
*25%圧縮で測定しております

Issued: April.2021.