

物性表

医療用熱可塑性エラストマー ゼラス™ TPS

項目	測定方法	単位	PJ4300G
密度	ISO 1183 参考	g/cm ³	0.89
MFR (230℃, 21N)	ISO 1133 参考	g/10min	0.4
デュロ硬度A (15秒後)	ISO 7619 参考	-	33
切断時引張応力	ISO 37 参考	MPa	9
切断時伸び	1A 試験片, 試験速度 500mm/min	%	1000
圧縮永久歪み (70℃, 22hr)	ISO 815 参考	%	35
色	-	-	グレー
滅菌方法	-	-	オートクレーブ, ETO
特徴	針保持性		★★☆
	耐液漏れ		★★★

- 上記数値は代表値であり、保証値ではありません。
- 上記表の数値は予告無く、変更することが御座います。
- 使用用途に対する品質適性・安全性・適法性については、貴社にてご評価・ご判断をお願いします。
- 事前の書面による承諾無く、同データと情報の転載を禁じます。
- 本製品の包装袋、納入仕様書、SDS等に於ける製品名称は、「ゼラス™」となります。